

Fiche technique

OPU412**10/11/2023****Version 1**

SIRCA S.p.A. - siège et établissement : Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italie – Tél. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – Internet : www.sirca.it.

MARQUE : Sirca.

SIRCA S.p.a. est une entreprise avec un système de qualité certifié par DNV selon la norme UNI EN ISO 9001.

Nom et code

OPU412 Fond-finition ACR Transp. EN .

Nature chimique

Vernis acrylique.

Description et prestations

Fond finition acrylique à l'effet naturel. Le produit est adapté pour le vernissage des plans, des meubles, des portes intérieures et des articles en bois en général.

Opacité: 3-4 brillant.

Informations sur les caractéristiques du produit

Caractéristiques chimiques-physiques

Description	Méthode	Unité de mesure	Valeurs - Plage
Matière sèche(*)	I.O. 371	%	15+/-1
Viscosité DIN 4 @20°C	I.O. 301	secondes	30 +/- 3
Poids spécifique(*)	I.O. 309	g/cm3	0,900±0,010

* Valeurs typiques

Fiche technique

OPU412

10/11/2023

Version 1

Modes d'application

OPU412: 100 parts en poids.

CTN52: 10 parts en poids.

DPU809: 20-50 parts en poids.

Viscosité (prête à l'emploi): 15 secondes DIN4.

Séchage: à 20°C

Vie en pot: 8 heures.

Hors poussière: 10-15 minutes.

Sec au toucher: 25-30 minutes.

Empilable: 6 heures.

Grammage: 80-120 g/m²

Système d'application: par pulvérisation.

Nombre de couches: 1-2

Propriétés générales

Finition acrylique qui donne au produit un aspect naturel, en conservant une excellente coupe du pore, une bonne résistance au jaunissement et un bon pouvoir couvrant.. Le produit est particulièrement adapté à la peinture de bois clairs ou blanchis, pores ouverts..

OPU412 peut être utilisé comme primaire sur des bois clairs, puis recouvert avec des finitions acryliques Sirca standards, de cette manière on obtient un effet naturel, réduisant la tonicité du support..

Le produit contient des filtres U.V. pour limiter le changement de couleur du bois au fil du temps. Il peut être appliqué sur lui-même ou sur des fonds acryliques (correctement poncés). Dans le cas de cycles sur des enduits ou des fonds UV, il est conseillé de consulter notre service technique..

Indications de stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé ; ne pas dépasser les 25-28°C. Les catalyseurs polyisocyaniques craignent l'humidité. En cas d'utilisation partielle, bien refermer les pots et utiliser les restes rapidement..
CONSERVATION 12 mois.

Les données se rapportent au produit stocké dans les emballages originaux et fermés..

Fiche technique

OPU412

10/11/2023

Version 1

Les informations fournies sur cette fiche technique se basent sur le meilleur de nos connaissances et notre expérience. Sirca garantit la cohérence des propriétés physiques et chimiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus. Le résultat final tombera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra vérifier que le produit répond à ses besoins en termes de sécurité, matériel d'épandage, matériel de peinture et conditions environnementales avant l'utilisation. Le réseau technique et commercial Sirca est à votre disposition pour clarifier tout problème relatif à l'application correcte de nos produits.