

Fiche technique

LPU003

20/02/2020

Version 2

SIRCA S.p.A. - siège et établissement : Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) –
Italie – Tél. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – Internet : www.sirca.it.

MARQUE : Sirca.

SIRCA S.p.a. est une entreprise avec un système de qualité certifié par DNV selon la norme UNI EN ISO 9001.

Nom et code

LPU003 Brillant ACR Transp. .

Nature chimique

Vernis acrylique.

Description et prestations

Produit acrylique transparent.

Le produit est approprié pour la peinture de plans, meubles pour salles de bains, cuisines et accessoires en général.

Informations sur les caractéristiques du produit

Caractéristiques chimiques-physiques

Description	Méthode	Unité de mesure	Valeurs - Plage
Matière sèche(*)	I.O. 371	%	50±1
Viscosité DIN 4 @20°C	I.O. 301	secondes	18±2
Poids spécifique(*)	I.O. 309	g/cm3	0,970±0,010

* Valeurs typiques

Fiche technique

LPU003

20/02/2020

Version 2

Modes d'application.

LPU003: 100 parts en poids

CTH43: 100 parts en poids

Séchage: à 20°C

Vie en pot: 3 heures

Hors poussière: 20 minutes

Sec au toucher: 50 Minutes

Empilable: 48 heures

Grammage: 100-140 g/m²

Nombre de couches: 1

Système d'application: par pulvérisation

Propriétés générales

Acrylique brillant transparent à haute résistance au jaunissement, indiqué pour peindre les bois clairs.

Le produit brillant peut être lustré au bout de 48 heures.. LPU003 se distingue par sa facilité d'utilisation, ses capacités dégradantes et son excellent brossage. Le produit ne modifie pas la couleur de la patine sur laquelle il est appliqué, assurant un bon effet mouillé.

Indications de stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé ; ne pas dépasser les 25-28°C. Les catalyseurs polyisocyaniques craignent l'humidité. En cas d'utilisation partielle, bien refermer les pots et utiliser les restes rapidement..

CONSERVATION: 12 mois

Les données se rapportent au produit stocké dans les emballages originaux et fermés..

Les informations fournies sur cette fiche technique se basent sur le meilleur de nos connaissances et notre expérience. Sirca garantit la cohérence des propriétés physiques et chimiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus. Le résultat final tombera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra vérifier que le produit répond à ses besoins en termes de sécurité, matériel d'épandage, matériel de peinture et conditions environnementales avant l'utilisation. Le réseau technique et commercial Sirca est à votre disposition pour clarifier tout problème relatif à l'application correcte de nos produits.