

# Fiche Technique Produit NR 16258

## VERNIS MONO-COMPOSANT À EFFET GLACE

Date de Création: 23/05/13 Date de Révision: 3/9/2014, révision 4

ICA S.p.a. Via S. Pertini n. 52, Zona Ind.le A 62012 Civitanova Marche (MC) - Italy ||Tel. +39 0733 8080 Fax. +39 0733 808140

PRODUIT: LIQUIDICE VERNIS MONO-COMPOSANT À EFFET GLACE

DESCRIPTION: Vernis mono-composant à effet glace.

SECTEUR D'EMPLOI: Objets et meubles d'intérieur, vernissage du verre.

CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES:

Aspect: Liquide laiteux transparent.

SUBSTRAT: le cycle LIQUIDICE peut être appliqué tant sur le bois que sur le verre préalablement traités comme dans le paragraphe EXEMPLES DE CYCLES DE VERNISSAGE

MODE D'EMPLOI: Par pulvérisation avec le pistolet à air ou airmix, en appliquant une quantité comprise entre 60 et 100 g/m².

SURAPPLICATION: Mat ou brillant acrylique (suivre scrupuleusement le cycle de vernissage indiqué dans la présente fiche).

DURCISSEUR: mono-composant.

SÉCHAGE:

Hors poudre: 60-90 mn (20°C H.R. < 70 %)

Séchage complet: sécher dans un lieu modérément aéré.

DILUTION: le produit peut être appliqué tel quel ou dilué avec de l'eau déionisée jusqu'à un maximum de 10 %.

QUANTITÉ À APPLIQUER: 60-100 g/m²

NOMBRE DE COUCHES: Une

EXEMPLES CYCLES DE VERNISSAGE:

CYCLE DE VERNISSAGE LIQUIDICE SUR VERRE

(Nettoyage et lavage du verre avec GLASS CLEANER ou des détergents spécifiques pour verre)

1- Application d'une couche (60-100 g/m²) de GPAL2050 cat. 30 % CA507 + 2 % AD33 24 heures de séchage à température ambiante (20°C H.R. < 70 %) ;

2- Application d'une couche (100-120 g/m²) LAC367 cat. 35 % C200 dil. 20 % D1010/D1015

Séchage : de 60 à 120 mn (20°C H.R. < 70 %) ;

3- Application LIQUIDICE (60-100 g/m²)

Séchage 90-120 mn (20°C H.R. < 70 %) ;

4- LAVAGE :

- imprégner la surface vernisée avec LIQUIDICE avec le détergent GLASS CLEANER (consiglié) ou d'eau déionisée;
- le passer plusieurs fois sur l'élément vernis jusqu'à ce que toute la surface où a été appliqué LIQUIDICE soit bien mouillée ;
- sécher avec du papier ou un chiffon de papier (blancs) toute la surface;

RENOUVELER TOUTE L'OPÉRATION SUSMENTIONNÉE AU MOINS TROIS FOIS.

N.B. NE PAS RÉUTILISER, POUR LE LAVAGE ET LE SÉCHAGE, DE CHIFFONS OU DE PAPIERS DÉJÀ UTILISÉS.

5 - Appliquer une couche de VMA3000 cat 2% CA500 acier ou coloré

Séchage VMA3000 60-90 mn (20°C H.R. < 70 %) ;

6 - Application de la couche de finition laquée ou transparente de la série OAC363-LAC367-LAC626.

CYCLE DE VERNISSAGE LIQUIDICE SUR BOIS

(Le cycle doit être appliqué sur des fonds poncés au papier de verre avec grain 320/400).

1- Application d'une couche (80-120 g/m²) LP155P ou LP571NP

Séchage : de 60 à 120 mn (20°C H.R. < 70 %) ;

2- Application LIQUIDICE (60-100 g/m²)

Séchage 60-120 mn (20°C H.R. < 70 %) ;

3- LAVAGE :

- imprégner la surface vernisée avec LIQUIDICE avec le détergent GLASS CLEANER (consiglié) ou d'eau déionisée;
- le passer plusieurs fois sur l'élément vernis jusqu'à ce que toute la surface où a été appliqué LIQUIDICE soit bien mouillée ;
- sécher avec du papier ou un chiffon de papier (blancs) toute la surface;

RENOUVELER TOUTE L'OPÉRATION SUSMENTIONNÉE AU MOINS TROIS FOIS.

N.B. NE PAS RÉUTILISER, POUR LE LAVAGE ET LE SÉCHAGE, DE CHIFFONS OU DE PAPIERS DÉJÀ UTILISÉS.

4 - Appliquer une couche de VMA3000 cat 2%CA500 acier ou coloré

Séchage VMA3000 60-90 mn (20°C H.R. < 70 %)

LIQUIDICE/4

Pagina 1 di 2

## Fiche Technique Produit NR 16258

### VERNIS MONO-COMPOSANT À EFFET GLACE

5 -Application de la couche de finition laquée ou transparente de la série OAC363-LAC367-LAC626.

RECOMMANDATIONS POUR LE STOCKAGE: Conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

DURÉE DE VIE EN POT À 20°C: 12 mois, produit intègre correctement conservé.

#### RECOMMANDATIONS:

Appliquer et faire sécher à une température ambiante de 15°C minimum et une humidité relative maximum de 70 %.

Ne pas faire sécher à des températures supérieures à 50°C.

Agiter soigneusement le produit avant emploi.

NOTATIONS: le produit ne doit pas être appliqué dans des lieux où il n'est pas possible de surveiller la température et le pourcentage d'humidité relative de l'air. Appliquer le produit à des températures supérieures à 15°C avec humidité relative inférieure à 70%. Le séchage du produit doit se faire dans les mêmes conditions environnementales (températures supérieures à 15 °C avec humidité relative inférieure à 70%).

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT À LA LIVRAISON:

| Caractéristique:           | Unité | Valeur                  | Méthode |
|----------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Poids spéc. 20°C:          | g/ml  | 0.92 ± 0.05             | MP01    |
| Visc. Brook. gir./rpm/°C : | cPs   | 70.000 ± 7.000 (3/1/25) | MP19    |
| Visc. Brook. gir./rpm/°C : | cPs   | 2.700 ± 270 (3/20/25)   | MP19    |
| Valeur du pH:              | /     | 8.5 ± 0.5               | MP13    |

Le valeur de la viscosité vérifié est rapporté au produit aussitôt contrôlé. Éventuelles changements des informations rapportées dans la fiche technique peut être causé par des circonstances telles comme le temps et les conditions de stockage.

L'usager doit vérifier auparavant l'aptitude du produit par rapport à l'emploi souhaité, étant donné que nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité en ce qui concerne le résultat du travail.

Nous ne nous assumons aucune responsabilité en cas d'informations obsolètes ou erronées. Les informations sont à considérer obsolètes dès la publication d'une nouvelle édition de fiche technique.

Contactez nous pour obtenir la version plus récente.