

VMA3000**Description détaillée****Description technique****EFFET METALLIS EAU ACIER**

EFFET METALLISE EAU ACIER 2K

Peinture métallisée à l'eau bicomposante effet acier

Données générales

Domaine d'emploi	✓ Meubles d'intérieur ✓ Objets
Aspects caractérisants	Excellent / Excellente Brillance de l'effet métallisé

Normes

Émissions 	A+ Très faible émission
--	-------------------------

Caractéristiques chimico-physiques

Notes aspect	Liquide métallisé
Résidu sec %	2.5 ± 2

Instructions d'utilisation

Modes d'emploi	Exemple de cycle : FOND - Une ou plusieurs couches de fond poncé avec grain 400 SUBSTRAT - Brillant ou opaque à l'eau ou au solvant (120/150 g) Série : - AL752 / AL751B - AO800G60 / AOB810G60 - LAC626 / LAC367 - OP400T / OP385 Attendez minimum 4 - maximum 8 heures à temp. ambiante (20/25°C) pour les substrats à l'eau Attendez minimum 2 - maximum 6 heures a temp. ambiante (20/25°C) pour les substrats au solvant VMA3000 avec durcisseur (50/80 g)
-----------------------	--

Attendez 1 heure au minimum, maximum 4 heures à température ambiante (20/25°C; U.R ne dépassant pas 70%)

FINITION - Poli ou mat acrylique au solvant.

Il est possible de pigmenter le produit avec les colorants de la série CNA / SINCA jusqu'au maximum de 7%.

Cette fiche technique concerne les produits suivants:

- VMA3000 acier inoxydable
- VMA3010 or
- VMA3020 bronze
- VMA3040 plomb
- VMA3000N...avec numérotation par couleur à échantillon.

Substrat

Notes préparation substrat	L'application doit être réalisée sur peinture brillante ou mate, à l'eau ou au solvant non poncé. Pour exemple de cycle, merci de voir le champ des instructions d'utilisation.
-----------------------------------	---

Mode d'emploi

Durcisseur	Durcisseur	% en poids	% en volume	Durée mélange (h)	Modalité d'ajout
	CA508	2.0	2.0	1	Disperser mécaniquement
	CA500	2.0	2.0	1	Disperser mécaniquement
Notes préparation du produit	Le produit ne doit pas être dilué.				
Mode d'emploi 	Mode d'emploi		Notes application		
	Pulvérisation		Le mode d'application est de pulvériser le produit en l'atomisant autant que possible, en le croisant et le repassant plusieurs fois.		
Quantité par couche (g/m2)	Quantité par couche (g/m2)		Quantité maximum (g/m2)		
	50		80.0		
Nombre de couches	Une				
Notes surapplication	Respectez le cycle de peinture indiqué pour obtenir l'adhésion entre les couches.				

Séchage

Séchage complet	Séchage complet : 60 minutes à 25°C et avec U.R. absolument pas supérieur à 70%.
Recommandations séchage et réticulation	Les données reportées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des références générales. Les délais de séchage dépendent du substrat, de la quantité appliquée, de la température, de l'air.

Specifications du produit à la livraison

Analyse	Valeur	Un. Mesure	Méthode
pH	7.5 ± 0.5		pH (u.pH) - MP13
Poids spèc.	0.99 ± 0.05	g/ml	Poids spèc. (g/ml) - MP01

Recommandations

Durée de vie en pot (jours)	180.0
Recommandations pour le stockage	Produit intègre et correctement conservé Conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C
	
Recommandations	Ne pas sécher le produit dans un environnement avec U.R. supérieur à 70% et température inférieure à 20°C; l'effet esthétique du métallisé pourrait être compromis par un séchage non adapté.

Phrase juridique

Les modalités d'ennoblissement, les conditions d'application, le cycle de production, l'emploi de machines, les conditions environnementales, les caractéristiques des supports utilisés, la destination d'utilisation ne sont pas soumis à notre contrôle et à nos obligations. Il est donc indispensable que vous testiez nos produits et les informations que nous fournissons pour vérifier s'ils peuvent vous satisfaire et s'ils sont adaptés aux applications prévues et aux résultats que vous souhaitez obtenir. Cette analyse spécifique relève exclusivement de votre compétence et doit comprendre des contrôles d'aptitude d'un point de vue technique et des procédures, environnemental, de la santé et de la sécurité. Toute information écrite ou verbale provenant de notre personnel technique et/ou commercial est fournie dans le seul but d'illustrer le produit et d'aider le client et ne représente pas des instructions ou une activité de conseil, systématiquement et expressément exclue. Ces informations écrites ou verbales sont sujettes à modifications sans préavis et ne comportent aucun engagement de responsabilité de notre société à votre égard et à l'égard de tiers. Le produit est fourni dans le plein respect du contenu du présent document; par conséquent, nous garantissons la constance des caractéristiques chimiques et physiques du produit dans le cadre des tolérances et des données indiquées dans nos fiches techniques.

Les fiches techniques peuvent être sujettes à modifications et révisions et par conséquent vous devez vous procurer la dernière version à télécharger depuis notre site www.icagroup.info.

Toute déclaration ou recommandation ou conseil non contenus dans le présent document ne sont pas autorisés, ne sont pas contraignants pour notre société et n'entraînent pas d'engagement de responsabilité.