
Fiche technique

SCO100G30

22/12/2023

Version 3

SIRCA S.p.A. - siège et établissement : Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italie – Tél. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – Internet : www.sirca.it.

MARQUE : Sirca.

SIRCA S.p.a. est une entreprise avec un système de qualité certifié par DNV selon la norme UNI EN ISO 9001.

Nom et code

SCO100G30 Fond-finition Eau Transp. Plant-based BC .

Nature chimique

Vernis bicouche acrylique à l'eau.

Description et prestations

Fond et finition à l'eau pour intérieurs.

Indiquée pour le vernissage des portes intérieures, des accessoires et des meubles en général..

Le degré de brillance est représenté par le code en chiffre indiqué après la lettre « g » dans le nom de chaque produit; là où il n'est pas indiqué, cela signifie 30 Gloss.

Contient des matières premières renouvelables en étain: 5,12 %

Meilleure Teneur en Carbone, carbone sur carbone: 19,04 %

Fiche technique

SCO100G30**22/12/2023****Version 3**

Informations sur les caractéristiques du produit

Caractéristiques chimiques-physiques

Description	Méthode	Unité de mesure	Valeurs - Plage
Matière sèche(*)	I.O. 371	%	26±1
Brookfield Fuseau 3 à 5 tr./min. 25°C	I.O. 302	mPa.s	12000 +/- 1500
Poids spécifique(*)	I.O. 309	g/cm3	1,030±0,010
Viscosité DIN 4 @20°C(1)	I.O. 301	Secondes	45±20

* Valeurs typiques

1) Dilution à l'eau 35 % Valeur type. Procédure de mesure de la viscosité : diluer @article à 35 % avec de l'eau, mesurer la viscosité avec une coupelle DIN 4.

Les valeurs du résidu sec peuvent légèrement varier en fonction du degré de brillance du produit spécifique..

Modes d'application

SCO100G30: 100 parts en poids

Eau: 0-10 parts en poids

Séchage: à 20°C

Hors poussière: 40-50 minutes

Sec au toucher: 60-90 minutes

Empilable: 8-12 heures

Peut être poncé: 6-8 heures

Grammage: 100-140 g/m²

Système d'application: par pulvérisation

Nombre de couches: 1-3

Fiche technique

SCO100G30

22/12/2023

Version 3

Propriétés générales

Fond de finition transparent à l'eau pour intérieurs, basé sur les matières premières renouvelables. Le produit offre une bonne dureté de surface et douceur au toucher. C'est un produit avec une excellente verticalité

Il n'est pas recommandé d'appliquer à des températures inférieures à 15°C et à des taux d'humidité élevés qui peuvent nuire aux temps de séchage et d'empilage. La forte humidité dans l'air et/ou les basses températures ralentissent le processus de séchage et peuvent empêcher la bonne formation du film de peinture..

Le nettoyage des surfaces peintes avec des produits à base d'eau doit être fait avec des détergents neutres (non acides, sans ammoniaque ou eau de Javel), non abrasifs et sans solvant s. Notamment éviter d'utiliser des produits contenant de l'alcool ou de l'acétone.

Indications de stockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et aéré. Craint le gel..

CONSERVATION: 12 mois

Les données se rapportent au produit stocké dans les emballages originaux et fermés..

Les informations fournies sur cette fiche technique se basent sur le meilleur de nos connaissances et notre expérience. Sirca garantit la cohérence des propriétés physiques et chimiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus. Le résultat final tombera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra vérifier que le produit répond à ses besoins en termes de sécurité, matériel d'épandage, matériel de peinture et conditions environnementales avant l'utilisation. Le réseau technique et commercial Sirca est à votre disposition pour clarifier tout problème relatif à l'application correcte de nos produits