
Fiche technique

SCOBP1020G30

14/11/2023

Version 3

SIRCA S.p.A. - siège et établissement : Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) –
Italie – Tél. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – Internet : www.sirca.it.

MARQUE : Sirca.

SIRCA S.p.a. est une entreprise avec un système de qualité certifié par DNV selon la norme UNI EN
ISO 9001.

Nom et code

SCOBP1020G30 Finition Eau 2K Blanche Plant-based INT .

Nature chimique

Laque polyuréthane à l'eau.

Description et prestations

Finis blanc, de haute qualité, à base d'eau bicomposant avec une source renouvelable de matières
premières. Convient pour le vernissage des portes intérieures, des accessoires et des meubles en
général..

Le degré de brillance est représenté par le code en chiffre indiqué après la lettre « g » dans le nom de
chaque produit; là où il n'est pas indiqué, cela signifie 30 Gloss.

Fiche technique

SCOBP1020G30**14/11/2023****Version 3**

Informations sur les caractéristiques du produit

Caractéristiques chimiques-physiques

Description	Méthode	Unité de mesure	Valeurs - Plage
Matière sèche	I.O. 371	%	46±1
Viscosité DIN 6 @20°C	I.O. 301	secondes	35±5
Poids spécifique	I.O. 309	g/cm3	1,120±0,010
%MPR(*)			21±1

(*) tel que livré, sans tenir compte de la teneur en eau

Modes d'application

SCOBP1020G30: 100 parts en poids.

SCCN3IO: 10 parts en poids (ajouter au ras en remuant) .

Eau: 20 parts en poids. .

Vie en pot: 4 heures

Séchage: à 20°C.

Hors poussière: 60 minutes.

Sec au toucher: 80 minutes.

Facile à manipuler: 100 Minutes.

Empilable: 16 heures.

Séchage: 40 °C

Hors poussière: 30 minutes

Sec au toucher: 50 minutes

Facile à manipuler: 80 minutes

Empilable: 7 heures

Grammage: 140 g/m².

Système d'application: par pulvérisation.

Nombre de couches: 1.

Fiche technique

SCOBP1020G30**14/11/2023****Version 3**

Propriétés générales

Bicomposant de finition d'eau blanche équipée avec le bon remplissage, bonne dureté, excellent glissement, bonne résistance chimique et long pot-life.

Le produit est issu de matières premières renouvelables, en réduisant l'impact en termes de pollution d'environnement (exprimée en tant que quantité de dioxyde de carbone émis durant le cycle de vie du produit).

Produit	SCCN3IO	Eau	%MPR
SCOBP1020G30(*)	10%	20 %	27±1

MPR = Matières premières renouvelables (en matières sèches)

Il n'est pas recommandé d'appliquer à des températures inférieures à 15°C et à des taux d'humidité élevés qui peuvent nuire aux temps de séchage et d'empilage. La forte humidité dans l'air et/ou les basses températures ralentissent le processus de séchage et peuvent empêcher la bonne formation du film de peinture..

Le nettoyage des surfaces peintes avec des produits à base d'eau doit être fait avec des détergents neutres (non acides, sans ammoniac ou eau de Javel), non abrasifs et sans solvant s. Notamment éviter d'utiliser des produits contenant de l'alcool ou de l'acétone.

Indications de stockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et aéré. Craint le gel..

CONSERVATION: 12 mois

Les données se rapportent au produit stocké dans les emballages originaux et fermés..

Les informations fournies sur cette fiche technique se basent sur le meilleur de nos connaissances et notre expérience. Sirca garantit la cohérence des propriétés physiques et chimiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus. Le résultat final tombera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra vérifier que le produit répond à ses besoins en termes de sécurité, matériel d'épandage, matériel de peinture et conditions environnementales avant l'utilisation. Le réseau technique et commercial Sirca est à votre disposition pour clarifier tout problème relatif à l'application correcte de nos produits