

VMGOLD24K**Description détaillée****Description technique****EFFET METALLIS SOLV OR**

EFFET METALLISE SOLV OR 1K2K

Vernis au solvant mono/bicomposant or.

Données générales

Domaine d'emploi	✓ Meubles d'intérieur		
Aspects caractérisants	Parfait / Parfaite	Brillance de l'effet métallisé	
	Parfait / Parfaite	Résistance à l'humidité	

Caractéristiques chimico-physiques

Notes aspect	liquide doré			
Résidu sec %	15.0 ± 2			
Rendu theorique	Min	Max	UM	Méthode
	12.5	25.0	m2/Kg	

Instructions d'utilisation

Modes d'emploi	 Appliquez le produit après dilution à 40-60% avec D1010, il est possible de catalyser à 5% avec C200 pour augmenter les performances de résistance chimique et physique (catalyse nécessaire si on veut superposer avec un vernis protecteur). Le TDS VMGOLD24K est valable aussi pour les produits VMBRONZE24K , VMCOPPER24K et pour tous les produits formulés sur échantillon comme VMGOLD24KN..
-----------------------	---

Substrat

Substrat	✓ Bois vernis
Préparation substrat	✓ Poncer le fond au papier de verre avec grain 320 puis avec grain 400. Dépoussiérer soigneusement avec de l'air comprimé.
Informations substrat	Toutes les informations génériques se réfèrent à des produits ICA Group

Mode d'emploi

Durcisseur	Durcisseur	% en poids	% en volume	Durée mélange (h)	Modalité d'ajout
	C200	5.0		6	Disperser manuellement
Diluant	Diluant	% en poids	% en volume	Modalité d'ajout	
	D1010	50.0		Disperser manuellement	
Mode d'emploi	Mode d'emploi		Notes application		
	Pulvérisation				
Quantité par couche (g/m2)	Quantité par couche (g/m2)		Quantité maximum (g/m2)		
	60		80.0		
Nombre de couches	Une				
Notes surapplication	Superposez après un minimum de 2 et maximum de 6 heures avec MAT ou BRILLANT acryliques de la série OAC363, LAC367. En cas de superposition, il est nécessaire de catalyser le produit à 5% avec C200.				

Recommandations

Durée de vie en pot (jours)	365.0
Recommandations pour le stockage	Produit intègre et correctement conservé Conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C
	
Recommandations	Mélanger le produit jusqu'à homogénéité complète avant l'utilisation.

Phrase juridique

Les modalités d'ennoblissement, les conditions d'application, le cycle de production, l'emploi de machines, les conditions environnementales, les caractéristiques des supports utilisés, la destination d'utilisation ne sont pas soumis à notre contrôle et à nos obligations. Il est donc indispensable que vous testiez nos produits et les informations que nous fournissons pour vérifier s'ils peuvent vous satisfaire et s'ils sont adaptés aux applications prévues et aux résultats que vous souhaitez obtenir. Cette analyse spécifique relève exclusivement de votre compétence et doit comprendre des contrôles d'aptitude d'un point de vue technique et des procédures, environnemental, de la santé et de la sécurité. Toute information écrite ou verbale provenant de notre personnel technique et/ou commercial est fournie dans le seul but d'illustrer le produit et d'aider le client et ne représente pas des instructions ou une activité de conseil, systématiquement et expressément exclue. Ces informations écrites ou verbales sont sujettes à modifications sans préavis et ne comportent aucun engagement de responsabilité de notre société à votre égard et à l'égard de tiers. Le produit est fourni dans le plein respect du contenu du présent document; par conséquent, nous garantissons la constance des caractéristiques chimiques et physiques du produit dans le cadre des tolérances et des données indiquées dans nos fiches techniques.

Les fiches techniques peuvent être sujettes à modifications et révisions et par conséquent vous devez vous procurer la dernière version à télécharger depuis notre site www.icagroup.info.

Toute déclaration ou recommandation ou conseil non contenus dans le présent document ne sont pas autorisés, ne sont pas contraignants pour notre société et n'entraînent pas d'engagement de responsabilité.

