

Fiche technique

ESW1419

12/03/2021

Version 2

SIRCA S.p.A. - siège et établissement : Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) –
Italie – Tél. 049/9322311 – Fax 049/5797262 – Internet : www.sirca.it.

SIRCA S.p.a. est une entreprise avec un système de qualité certifié par DNV selon la norme UNI EN ISO 9001.

Nom et code

ESW1419 Effet pierre clair .

Nature chimique

Vernis acrylique

Description et prestations

Finition acrylique à effet spécial.

Le produit est destiné à la fabrication de meubles..

Informations sur les caractéristiques du produit

Caractéristiques chimiques-physiques

Description	Méthode	Unité de mesure	Valeurs - Plage
Poids spécifique(*)	I.O. 309	g/cm3	1,100±0,010
Matière sèche(*)	I.O. 371	%	68±1
Viscosité DIN 8 @20°C	I.O. 301	Secondes	50±2

* Valeurs typiques

Pour les autres produits du cycle d'application, consultez les TDS respectifs.

Fiche technique

ESW1419

12/03/2021

Version 2

Modes d'application

Cycle de peinture conseillé

Produit	ESTW030	ESTW040	ES52	Eau	Temps de séchage
ES1000S30				50 %	80-100gr/m2; dopo 24h
Ponçage					grana 320
ESW1419	25%	17%		20 %	
secouez-le avec une spatule					300-400gr/m2, 3 bar ugello da 3. Dopo 24h
Ponçage					grana 280
Finition acrylique mate			20 %		40% diluente PU

ESW1419

Séchage: à 20°C

Vie en pot: 3 heures

NOMBRE DE COUCHES: 1

Hors poussière: 15-20 Minutes

Sec au toucher: 60 Minutes

Système d'application: pulvérisation normale, airless, airmix

Les valeurs du tableau se réfèrent au produit principal du cycle;

Pour les autres produits du cycle d'application, consultez les TDS respectifs.

Propriétés générales

À appliquer sur le fond polyester ou polyuréthane poncé;

Les modalités d'application peuvent modifier la tonalité du produit final.

Pour obtenir une constance et répétabilité esthétique, il est conseillé d'avoir une uniformité des paramètres d'application.

Fiche technique

ESW1419

12/03/2021

Version 2

Indications de stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé ; ne pas dépasser les 25-28°C. Les catalyseurs polyisocyaniques craignent l'humidité. En cas d'utilisation partielle, bien refermer les pots et utiliser les restes rapidement..

CONSERVATION 12 mois

Les données se rapportent au produit stocké dans les emballages originaux et fermés..

Les informations fournies sur cette fiche technique se basent sur le meilleur de nos connaissances et notre expérience. Sirca garantit la cohérence des propriétés physiques et chimiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus. Le résultat final tombera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra vérifier que le produit répond à ses besoins en termes de sécurité, matériel d'épandage, matériel de peinture et conditions environnementales avant l'utilisation. Le réseau technique et commercial Sirca est à votre disposition pour clarifier tout problème relatif à l'application correcte de nos produits.